

KÄYTTÖ	Käytetään pintamaalina laivan veden yläpuolisten kohteiden maalausjärjestelmissä.								
TUOTEKUVAUS	Yksikomponenttinen, nopeasti kuivuva puolikiiltävä akryylipintamaali. Soveltuu käytettäväksi myös alhaisissa lämpötiloissa.								
TEKNISET TIEDOT	Värisävyt	LA series, sävytettävä							
	Kuiva-ainepitoisuus	35 tilavuus-%							
	Tyypillinen kalvonpaksuus	Kuivakalvo 40 µm, vastaava märkäkalvo on 118 µm							
	Teoreettinen riittoisuus	8,75 m ² /l (ilmoitetulla kuiva-ainepitoisuudella ja tyypillisellä kalvonpaksuudella)							
	Käytännön riittoisuus	Laskelmissa on huomioitava maalihukka							
LEVITYSMENETelmä	Suurpaineruisku	Suositellaan. Suutin 0,015 – 0,021".							
	Sivellin tai tela	Vain pienillä alueilla							
OHENNE	Thinner GTA007								
VÄLINEIDEN PUHDISTUS	Thinner GTA007								
KUIVUMISAIKA		-5 °C	5 °C	25 °C	35 °C				
	Kosketuskuiva	2 h	1 h	30 min	15 min				
	Päällemaalattavissa	Pinnan lämpötila							
		5 °C		10 °C		25 °C		35 °C	
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
	Intersheen 579	24 h	-	8 h	-	4 h	-	2 h	-
VARASTOINTI JA KÄSITTELY	Varastointi	Varastoitava viileässä ja kuivassa.							
	Varoitusmerkintä	Haitallinen, syttyvä							
KÄYTTÖOHJEET	Maalausolosuhteet	Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee pinnan lämpötilan olla 3°C yli ilman kastepisteen.							
	VOC	565 g/litra							

Mahdollisuudet muutoksiin pidetään

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemuksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävyistä ja kiiltoasteista. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on International Paint Ltd:n laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai tarkoitusta.