



EURODECOR AKRYYLIMASSA

TUOTESELOSTE

Tuotekuvaus

EurodecOR-akryylimassa on korkealaatuinen, plastoelastinen, 1-komponenttinen, akryylidisersiopohjainen saumaus- ja tiivistysmassa.

Ominaisuudet

Helppo käyttää, UV-suojattu – pitää värinsä, päällemaalattavissa, erittäin hyvä tartuntakyky useimpiin huokosiin rakennusmateriaaleihin sekä alumiiniin.

Käyttökohteet

Saumot, joiden liikunta on korkeintaan 15 % sauman leveydestä, ikkunoiden ja ovien ympärillä, katon ja lattian rajassa, kipsilevyjen liitossaumat, väliseinien saumat, ikkunalasien ja lasituslistojen välissä

Pakkaus

Väri valkoinen, pakkauskoko: 310 ml patruuna ja 600 ml kalvopakkaus

Pinnat

Kaikki huokoiset rakennusmateriaalit. Pintojen tulee olla puhtaat, kuivat, pölyttömät ja rasvattomat. Esikäsitteily: Erittäin huokoisten pintojen esikäsitteily vedellä ohennetulla EurodecOR-akryylimassalla (1 osa EurodecOR-akryylimassaa ja 2 osaa vettä). Suosittelemme tartuntakokeen suorittamista ennen varsinaisen työn aloitusta.

Sauman koko

Minimi leveys 5 mm, maksimi leveys 20 mm, minimi syvyys 5 mm. Suositus: saumamassan syvyys = leveys. Käytä PE-saumanauhaa erityisesti leveissä saumoissa kolmisivuisen tartunnan välttämiseksi.

Perusaine	akryylidisersiop
Olomuoto	tahna
Kuivumistapa	fyysinen kuivuminen (veden haihtuessa)
*Nahkoittuminen (20°C/65% RH)	noin 20 minuuttia
Ominaispaino	1,70 g/ml
Elastisuus	±15 %
Lämpötilankesto kuivuttuaan	-20 °C...+80 °C

*nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.

Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetut ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja -tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.

Käyttöohjeet

Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puristimella. Käytön aikainen lämpötila: +5 °C...+30 °C. Puhdistus: vedellä ennen massan kuivumista. Kuivunut massa voidaan poistaa vain mekaanisesti. Viimeistely: saippualliuoksen avulla ennen massan nahkoittumista. Korjaukset: EurodecOR-akryylimassa

Käyttöturvallisuus

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Huomioitavaa

Älä käytä kohteissa, joissa tuote on jatkuvasti veden alla. Älä käytä massaa mikäli on odotettavissa vesisadetta tai pakkasta massan kuivumisen aikana. EurodecOR-akryylimassa voidaan päällemaalata useimmilla eri maaleilla. Maalin tulee olla riittävän elastista, jotta se kestää saumassa tapahtuvat liikkeet. Tee yhteensopivuuskoe aina ennen varsinaisen maalaustyön aloittamista.

Varastointiaika

12 kuukautta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä ja kuivassa tilassa +5 °C...+25 °C lämpötilassa.

Varastointi kuivassa paikassa: +5 °C - +25 °C.

Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero pakkauksessa.

Förvaras i torrt utrymme vid temp. mellan +5 °C och +25 °C.

Det sista förbrukningsdatum och serienummer på förpackningen.

Valmistettu EU-maassa.

Tillverkat i EU.

Valmistuttaja/Tillverkad för:

RTV-YHTYMÄ OY, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki, puh/tel (019) 7421



RTV-YHTYMÄ OY
www.rtv.fi