



LIIMA- JA TIIVISTEMASSA

TUOTESELOSTE

Tuotekuvaus

Eurodecor liima- ja tiivistemassa on 1-komponenttinen, korkealaatuinen liima- ja tiivistemassa, jolla on hyvä liimauslujuus. MS-polymeeripohjainen®, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. Yleiseen teollisuuskäyttöön, autoteollisuuteen, laivan- ja veneenrakennukseen ja lentokoneteollisuuteen kun vaaditaan elastista liima- ja tiivistemassaa, jolla on suuri liimauslujuus.

Ominaisuudet

Korvaa silikonimassat, levyliimat, peiliimat, pu-liimat, tasoitekitit, tiivisteet ja pu-massat. Kestää mekaanista rasitusta. Pysyvästi elastinen kuivuttuaan. Ei kuplien muodostumista massan sisällä (korkeassa lämpötilassa ja kosteilla pinnoilla). Voidaan päällemaalata useimmilla vesipohjaisilla maaleilla. Koska erilaisia maali- ja lakkalaatuja on saatavilla erittäin suuri määrä, suosittelemme aina yhteensopivuuskokeen suorittamista ennen lopullista maalausta. Alkydipohjaisten maalien kuivumisaika saattaa pidentyä merkittävästi. Ei sisällä isosyanaattia, liuotainaineita, halogeeneja tai syövyttäviä aineita. Hajuton. Helppo pursotettavuus ja viimeisteltävyys myös alhaisissa lämpötiloissa. Pitää värinsä – UV-säteilynkestävä. Kestää useita kemikaaleja. Homesuojattu. Ei värjää huokoisia pintojen kuten luonnonkiveä, marmoria ja granaattia. Tiivistys ja liimaus rakennusteollisuudessa. Saniteettitilat ja keittiöt – homesuojattu. Rakenteellinen liimaus tärinälle altteissa rakenteissa. Lattiasaumaukset. Peilien ja luonnonkivimateriaalien liimaus. Rakennuslevyjen ja -paneelien, eristyslevyjen, listojen ja muiden rakennusmateriaalien liimaus.

Perusaine	ms-polymeeri
Olomuoto	tahna
Kuivumistapa	ilmankosteuden vaikutuksesta
* Nahkoittuminen (20 °C/65 % RH)	noin 10 minuuttia
* Kuivumisnopeus (20 °C/65 % RH)	2–3 mm / 24 h
Kovuus (DIN 53505)	40 ± 5 Shore A
Ominaispaino (DIN 53479)	1,67 g/ml
Elastinen palautuma (ISO 7389)	> 75 %
Elastisuus	± 20 %
Lämpötilankesto kuivuttuaan	–40 °C...+90 °C
E-Modulud 100 % (DIN 53504)	0,75 N/mm ²
Repäisyjuuus (DIN 53504)	1,80 N/mm ²
Murtovenymä (DIN 53504)	750 %

* nämä arvot saattavat vaihdella riippuen ympäristön olosuhteista kuten lämpötilasta, ilmankosteudesta ja pinnan tyypistä.

Kaikki tässä teknisessä tuoteselosteessa annetun ohjeistukset ovat pitkäaikaisten testiemme ja kokemuksemme tulosta ja ne on annettu hyvässä uskossa. Koska erilaisia materiaaleja ja pintoja kuten myös mahdollisia käyttökohteita ja –tapoja on suuri määrä ja ne ovat kontrolloimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta saavutetuista tuloksista. Kaikissa tapauksissa suosittelemme alustavien testien suorittamista ennen varsinaisen lopullisen työn aloittamista.

Värit ja pakkaus

Värit: valkoinen ja vaaleanharmaa. Pakkauskoko: 290 ml patruuna.

Kemiallinen kestävyys

Kestää hyvin vettä, alifaattisia liuottimia, mineraaliöljyjä, rasvaa, ohennettuja epäorgaanisia happoja ja emäksiä. Kestää huonosti aromaattisia liuottimia, väkevöityjä happoja ja kloorattuja hiilivetyjä.

Sauman koko

Minimi leveys 2 mm (liimauksissa), 5 mm (saumoissa). Maksimi leveys 10 mm (liimauksissa) 30 mm (saumoissa). Minimi syvyys 5 mm (saumoissa). Suositus: sauman leveys = 2 x sauman syvyys

Pinnat

Pintojen tulee olla puhtaat, pölyttömät ja rasvattomat. Eurodecor liima- ja tiivistysmassaa voidaan käyttää useimmilla eri pinnoilla, mutta johtuen erilaisten pintamateriaalien suuresta määrästä suosittelemme tartuntakokeen suorittamista ennen lopullisen työn aloittamista.

Käyttöohjeet

Käyttötapa: käsi-, paineilma- tai akkukäyttöisellä puristimella. Käytön aikainen lämpötila: +5°C...+35°C. Puhdistus: Eurodecor Cleanerilla ennen massan kuivumista. Kovettunut massa on puhdistettavissa ainoastaan mekaanisesti. Viimeistely: saippualliuoksen avulla ennen massan nahkoittumista. Korjaukset: Eurodecor liima- ja tiivistysmassa

Käyttöturvallisuus

Noudata normaalia teollisuushygieniaa. Lisätietoja pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta, jonka toimitamme pyynnöstä.

Varastointi kuivassa paikassa: +5 °C - +25 °C.

Viimeinen käyttöpäivä ja eränumero pakkauksessa.

Förvaras i torr utrymme vid temp. mellan +5 °C och +25 °C.

Det sista förbrukningsdatum och serienummer på förpackningen.

Valmistettu EU-maassa.

Tillverkat i EU.

Valmistuttaja/Tillverkad för:

RTV-YHTYMÄ Oy, Mattilantie 1, 11710 Riihimäki, puh/tel (019) 7421

