

TUOTESELOSTE

1 (2)
15.4.2002
(entinen pvm. 11.10.2000)

FASAD AKVA

TYYPPI	Öljypitoinen akrylaattimaali. Maalaustarvikeryhmä 35 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS	Puupintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET	Ulkoseinät, vuorilaudat yms.
TEKNISET TIEDOT	
Riittoisuus	Sahatulle puupinnalle 4-6 m ² /l. Höylätylle puupinnalle ja ennen maalatulle pinnalle 7-9 m ² /l.
Kiinteäainetilavuus	n. 36 %.
Tiheys	n. 1,2 kg/l, SFS 3635.
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Sively, levitys maalausharjalla tai ruiskutus. Korkeapaineruiskutus -suutin 0,018" - 0,023" eli 0,460 - 0,580 mm. -ohennemäärä 0 - 10 til. %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Kosketuskuiva 1 tunti. Seuraava käsittely 2-4 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa. Alhaisemmassa lämpötilassa ja kostealla säällä kuivumisaika on pidempi.
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus), himmeä.
Perusmaalit	A ja C.
Värit	A- ja C- perusmaaleista tehtävät värit.
Säänkestävyys	Hyvä myös teollisuusilmastossa.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.
Pakkaukset	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

FASAD AKVA

KÄYTTÖOHJEET

Esikäsitteleminen

Uudismaalaus:

Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Fasad peruskyllästeellä. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka oksankohdista ja eristä ne oksalakalla. Pohjamaalaa pinnat kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad pohjamaalilla. Maalaa pinnat 1-2 kertaa Fasad Akvalla.

Huoltomaalaus:

Poista aikaisemmin maalatusta puupinnasta irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat hypokloriitti liuoksella ja vedellä tai homeen poistoon tarkoitettulla aineella. Käsittele puupuhtaat pinnat Fasad peruskyllästeellä ja pohjamaalaa ne kertaalleen Fasad Akvalla tai Fasad pohjamaalilla. Maalaa pinnat 1-2 kertaa Fasad Akvalla riippuen alustan väripoikkeamasta ja käsiteltävän pinnan kunnosta.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana.

Maalaus


Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä ja ohenna tarvittaessa vedellä. Levitä harjasiveltimellä tai korkeapaineruiskulla. Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi.

Työvälineiden puhdistus

Pese työvälineet vedellä.

KÄYTTÖ- TURVALLISUUS



Ärsyttävä

Sisältää: Oktyyli-isotiatsoliinia

IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMIÄ.

Varottava aineen joutumista iholle. Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖN- SUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräily pisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KULJETUS

VAK/ADR -