

MAALITYYPPI	Ulkokäyttöön tarkoitettu helpposivelteinen, hyytelömäinen ja kuultava puunsuoja, joka imeytyy puupintaan eikä muodosta ensikäsitelyn jälkeen yhtenäistä kalvoa. Suojaa puuta säärasituksilta hidastaen kosteuden, auringon valon sekä home- ja sinistäjäsiementen vaikutuksia. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 491 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 81.1).
KÄYTTÖ	Uudet ja aikaisemmin kuultavalla puunsuoja-aineella käsitellyt puupinnat, esim. hirsipinnat, seinät, ovet, ikkunanpuitteet, laiturit ja aidat.
ERIKOISOMINAISUUDET	Ei sovi kalvoa muodostavien puunsuoja-aineiden päälle eikä kasvihuoneisiin, kasvilavoihin tai eläinsuojiiin, eikä sisäkäyttöön.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 18 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.
Käytännön riittoisuus	Sahalauta 5 - 8 m ² /l Höylälauta ja hirsi 9 - 12 m ² /l
Tiheys	n. 0,8 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	Uudelleenkäsiteltävissä seuraavana päivänä.
Välineiden pesu	Lakkabensiini
Kiilto	Ei määriteltävissä. Aine tunkeutuu puun huokosiin.
Värisävyt	Väritön ja kuultavat puunsuojasävyt.
Säänkestävyys	Hyvä

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely**

Käsiteltävästä pinnasta poistetaan irtonainen aines , lika ja pöly teräs- tai juuriharjalla tai teräskaapimella.

Homeiset pinnat pestään homepesuliuksella . Pesun jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti vedellä ja niiden annetaan kuivua .

Käsittely

FASAD CLASSIC sekoitetaan huolellisesti ennen käyttöä ja käytön aikana . Puunsuoja levitetään siveltimellä , harjalla tai ruiskulla .

Puunsuoja sivellään tasaisesti ja yhtäjaksoisesti koko hirren tai laudan pituudelta jatkoskohtien välttämiseksi . Päätypuu käsitellään erityisen huolellisesti . Ruiskua käytettäessä viimeistellään pinta siveltimellä .

Käsittlemätön puu suositellaan pohjustettavaksi FASAD PERUSKYLLÄSTEELLÄ . Värittömän puunsuojan käyttöä yksistään ei suositella .

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja puunsuojan lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosken laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
