

**TUOTETYYPPI
KÄYTTÖ**

FASAD PERUSKYLLÄSTE on maalattavan tai lakattavan uuden puupinnan liuotinhenteinen väritön puunsuoja. FASAD PERUSKYLLÄSTE tunkeutuu syvälle puuhun muodostamatta kalvoa. Sisältää homeen-, sinistymisen- ja lahonestoaineita. Maalaustarvikeryhmä 85.

TEKNISET TIEDOT**Haihtuvat orgaaniset aineet
(VOC)**

EU VOC raja-arvo (kat A/f): 700 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 700 g/l.

Käytännön riittoisuus

Sahalauta
Höylälauta

3 - 6 m²/l
6 - 8 m²/l

Tiheys

Riittoisuuteen vaikuttavat mm. puun laatu ja kosteus.
n. 0,8 g/ml

**Kuivumisaika, +23°C / 50 %
RH**

Ei muodosta kalvoa, joten pinta tuntuu kuivalta heti imeytymisen tapahduttua. Päällemaalattavissa tai -lakattavissa seuraavana päivänä.

Välineiden pesu

Lakkabensiini

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Käsittely**

FASAD PERUSKYLLÄSTE levitetään puhtaalle ja kuivalle pinnalle siveltimellä, maalausharjalla, ruiskulla tai upottamalla 15 min - 12 h. Usean tunnin upotuksella saadaan tehokkain lahonestovaikutus. Päätypuu ja muut huokoiset alueet käsitellään useampaan kertaan. Imeytymätön osa pyyhitään pois 1 - 2 tunnin kuluttua käsittelystä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva.
Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja kyllästeen lämpötilan olla yli 0 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.
