







BRANCO-SARJAN SEINÄLAATAT, VALMISTAJA REVIGRES, PORTUGALI

| | Testimenetelmä | Testin tulos |
|---|------------------------|--|
|  Tuoteluokitus | SFS-EN 14411 | Luokka BIII GL lasitettu paksuus n. 10 mm |
|  Mittatoleranssit | | |
| <ul style="list-style-type: none">• Max poikkeama pituuden ja leveyden suhteen | | +/- 0,2% |
| <ul style="list-style-type: none">• Max poikkeama paksuuden suhteen | UNI EN ISO 10545-2 | +/- 5% |
| <ul style="list-style-type: none">• Max poikkeama suorakulmaisudessa | | +/- 0,2% |
|  Vedenimukyky | UNI EN ISO 10545-3 | > 16% |
|  Taivutuslujuus | UNI EN ISO 10545-4 | > 800 N |
|  Pakkaskestävyys | Kaikki standardit | - |
|  Haponkestävyys (lukuun ottamatta fluorivetyhappoa) | UNI EN ISO 10545-13 | Kestää happoja |