

PUR-BRILLANT LAKKA DU 46269

1 (2)

Tuotenimi:	Hesse- PUR- Brilliant lacquer
Tuotekoodi:	DU 46269
Kovetteen määrä:	2:1 Kovete DR 4092
Tuotekuvaus:	2-komp. polyuretaanilakka - KELLASTUMATON - nopeasti kuivuva - hyvä naarmunkesto - täyttävä - helppo hioa
Käyttöalue:	korkeakiiltoiset pinnat, sisäkäyttöön
Käyttöaika:	1,5–2 tuntia 20 °C

Tekniset tiedot

Olomuoto:	neste
Väri:	kirkas
Kiiltoaste:	korkeakiiltoinen
Toimitusviskositeetti:	12-14 " / DIN 4mm, 20 °C
Kuiva-ainepitoisuus:	43–45 % kovetteen lisäyksen jälkeen
Ominaispaino:	0,9–1,0 kg/l
Leimahduspiste:	>21 °C
Varastointiaika:	6 kk ehjässä, suljetussa alkuperäisastiassa
Varatointilämpötila:	16–25 °C
Varoitusmerkki:	helposti syttyvä

Levitys: Levitysmäärä 1–2 × 150–200 g/m², korkeintaan 350 g/m² märkänä.
Jos levitysmäärä on suurempi, täytyy pinnan elastisuus testata.

Ohenne: Hesse-PUR-Thinner DV 4998
Laitteiden puhdistus: Hesse-PUR-Thinner DV 4916

Pohjatyö: Hyvä hionta, karkeus 400–800

Levitysviskositeetti: 15 " / DIN 4 mm, 20°C. Ohennusta n. 20 %.
Ruiskutuksen aikana pitää viskositeetti tarkistaa säännöllisesti
Kannuruisku: Suutin 1,8–2,0 mm / ruiskutuspaine 2,5–3,5 bar
Airmix: Suutin 0,23–0,28 mm / ruiskutuspaine 60–100 bar
hajoituspaine 1–2 bar.

Kuivumisajat: 150 µ märkäkalvo, huonelämpötilassa
Pölykuiva: 15–20 min
Kosketuskuiva: 2–3 h
Hiontakuiva: >24 h
Pinnakuiva: >16 h
Testauskuiva: >7 vuorokautta

Korjauslakkkaus:

Käytetään samaa lakkaa huolellisen hionnan jälkeen. Koska lakan käyttöaika on lyhyt (1,5–2 tuntia), suositellaan lakkaukseen 2-komponenttipumppua.

Huom!:

PUR- lakkoja ei saa käyttää eikä kuivata alle huonelämpötilan (+18 °C).

Hyvä tarttuvuus taataan huolellisella hionnalla ja lakkauksella heti hionnan jälkeen. Voidaan kiillottaa aikaisintaan 1 vuorokauden kuluttua lakkauksesta.

Vanhaa lakkaseosta ei saa käyttää, koska lakan värin pysyvyyttä ei silloin voida taata.

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

Hesse GmbH & Co, Saksa
RTV-YHTYMÄ OY, puh. 019-7421