

**REGAL PARKETT 60, 17232X620**

**Tuotetyyppi** REGAL PARKETT 60 on kaksikomponenttinen, erittäin täyttävä, aromaattivapaa parkettilakka. Sisältää UV-suojaa, joka hidastaa kellastumista. REGAL PARKETT 60 on erittäin kestävä muovilakka.

**Käyttöalue** Sopii sekä vaaleille että tummille puulajeille, parketille ja kalusteisiin. Sopii hyvin myös urheilutilojen puulattioille. Sisäkäyttöön.

**TEKNISET TIEDOT**

**Kiilto** 60  
**Sideaineet** Alkydi- ja aminohartsit.  
**Liuotteet** Esterit ja alkoholit.  
**VOC -määrä** 342 g/litra  
**Kuiva-ainepitoisuus** 65 (painoprosenttia)  
**Toimitusviskositeetti** 80–90 sek. 4 mm DIN  
**Ominaispaino** 1,02  
**Varastointiaika** n. 1 vuosi (+20 °C)  
**Lakkausolosuhteet** Lakattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva. Lakkaustyön ja lakan kuivumisen aikana pitää ilman, lakattavan pinnan ja lakan lämpötilan olla yli 18 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70%.

**Levitysviskositeetti**

Lasta	toimitusviskositeetti
Sivuilmaruiskutus	20–25 sek.
Korkeapaineruiskutus	25–35 sek.
Ruiskuautomaatti	15–20 sek.

**HUOM!** Ei sovellu levitettäväksi siveltimellä, koska lakka on siihen aivan liian nopea! VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN!

**Ohenne** Ohenne X066, sopii myös työvälineiden pesuun.  
**Kovete** 7–8 % Kovete X067  
**Käyttöaika** 1 vrk  
**Astiakoko** 9 L

**KUIVUMISAJAT**

	<u>20 °C</u>	<u>50 °C</u>
Hiontakuiiva	2–3 h	30–60 min.
Pinkkauskuiva	yön yli	2 h

Käytettävä samaa lakkaa pohjasta pintaan. EI ERILLISTÄ POHJALAKKAA, koska Regal Parkett voi sulattaa esim. selluloosapohjaisen pohjalakan! REGAL PARKETT voidaan lakata uudelleen ilman välihiontaa 3 vuorokauden sisällä. Levitysmäärä korkeintaan 300 g/m<sup>2</sup>. Ensimmäiset kerrokset suositellaan levitettäväksi teräslastalla ja hionnan jälkeen pintalakka mohair- tai flotex -lastalla. Pintalakka ohennetaan (10–20 %) Ohenne X066:lla.