

WEDOFEN DE 44005 LAKKA GL 25

1 (2)

Tuotenimi: Hesse- PUR- Multicoat Lcquer
Tuotekoodi: DE 44005

Kovetteen määrä: 2:1 Kovete DR 4035-0001
Tuotekuvaus: 2-komp. polyuretaanilakka
- nopeasti kuivuva
- täyttävä
- hyvä mekaaninen ja kemikaalien kesto
IMO –luokiteltu (kuuluu erittäin tulenarkaan kuljetusluokkaan meriteitse)
Käyttöalue: eri puulajit, sisäkäyttöön
Käyttöaika: 2–3 tuntia 20°C

Tekniset tiedot

Olomuoto: neste
Väri: kirkas
Kiiltoaste: puolihimmeä
Toimitusviskositeetti: 24–26 " / DIN 4mm, 20°C
Kuiva-ainepitoisuus: 42–44 % kovetteen lisäyksen jälkeen
Ominaispaino: 0,9–1,2 kg/l
Leimahduspiste: >21 °C

Varastointiaika: 6 kk ehjässä, suljetussa alkuperäisastiassa
Varastointilämpötila: 16–25 °C
Varoitusmerkki: helposti syttyvä

Levitys: Levitysmäärä 1–3 x 100–120 g/m².
Maksimi levitysmäärä on 350 g/m².
Jos levitysmäärä on suurempi, täytyy pinnan elastisuus testata.

Ohenne: Hesse-PUR-Thinner DV 4900

Laitteiden puhdistus: Hesse-PUR-Thinner DV 4900

Pohjatyö: kunnollinen hionta, karkeus 400–800

Levitysviskositeetti: 19–20 sek. / DIN 4 mm, 20 °C. Ruiskutuksen aikana pitää viskositeetti tarkistaa säännöllisesti.

Ilmatoiminen ruiskutus: Suutin 1,8–2,0 mm / ruiskutusaine 2,5–3,5 bar
Korkeapaineruiskutus: Suutin 0,23–0,28 mm / ruiskutusaine 100–150 bar
Airmix –ruiskutus: Suutin 0,23–0,28 mm / ruiskutusaine 60–100 bar hajotuspaine 3–4 bar

Kuivumisajat: 150 µ märkäkalvo, huonelämpötilassa
Pölykuiva: 10–15 min
Kosketuskuiva: 50–70 min
Hiontakuiva: 1,5–2,5 tuntia
Pinkkauskuiva: 3–5 h
Testauskuiva: >7 vuorokautta

Korjauslakkaus: Käytetään samaa lakkaa huolellisen hionnan jälkeen.

Huom!: PUR- maaleja ei saa käyttää eikä kuivata alle huonelämpötilan (+18 °C).

Hyvä tarttuvuus taataan huolellisella hionnalla ja lakkauksella heti hionnan jälkeen. Voidaan kiillottaa aikaisintaan 3 vuorokauden kuluttua maalauksesta. Vanhaa lakkaseosta ei saa käyttää, koska pinnan laatua ei voida silloin taata.

Suosittelaa käytettäväksi 2-komponenttipumppua, koska pot life on niin lyhyt.

Kovetteen määrä on tarkka, koska pienikin yliannostus voi aiheuttaa lakan halkeilemista.

VALMISTAJA
MAAHANTUOJA

Hesse GmbH & Co, Saksa
RTV-YHTYMÄ OY, puh. 019-7421