

## Amtico First design-lattia - tekniset tiedot

Tuotekuvaus	Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyylilaatta. Laadukkaasta Amtico First-mallistosta löytyy puu-, kivi- ja abstractkuoseja, pinnaltaan laatat ovat joko sileitä tai struktuurisia - kuosin kuviointia korostavia. Tuotteessa yhdistyy kaunis, luonnollinen ulkonäkö, kestävyys ja helppohoitoisuus. Puukuosien laattakoot ovat 152,4x914,4 mm ja 184,2x1219,2 mm. Kivikuosien laattakoot ovat 304,8x304,8 mm ja 304,8x609,6 mm. Abstractkuosien laattakoot ovat 304,8x304,8 mm ja 304,8 x 609,6 mm.	
Käyttöalueet	Hotellihuoneet, pienet kevyelle rasitukselle altistuvat myymälät, kevyellä käytöllä olevat toimistot ym. Kevyellä käytöllä ovat julkiset tilat, joissa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico First soveltuu erinomaisesti myös kotien lattiapäällysteeksi. Amtico First on hyvä valinta kevyen kulutuksen julkisiin tiloihin ja koteihin.	
Valmistusstandardi	EN 649 ASTM F1700	Hyväksytty Luokka III, tyyppi B
Käyttöluokka	EN 685	23 & 31
Kulutuskestävyys	EN 660	Luokka T
Liukuesteluokka	DIN 51130 EN 13893 ASTM C1028 /D2047	R9 Luokka DS ≥ 0,5
Jäännöspainuma	EN 433 ASTM F1914	Hyväksytty Hyväksytty
Kemikaalinkestävyys	EN 423 ASTM F925	Hyvä Hyvä
Valonkestävyys	ISO 105 B02 ASTM F1515	≥ 6 Hyväksytty
Mittapysyvyys	EN 434 ASTM F2199	Hyväksytty Hyväksytty
Joustavuus	EN 435 ASTM F137	Hyväksytty Hyväksytty
Paloluokka	EN 13501-01 ASTM E648 ASTM E662	Luokka Bfl s1 Luokka 1 < 450
Kulutuskerroksen paksuus	EN 429	0,3 mm
Kokonaispaksuus	EN 428 ASTM F386	2 mm 0,080"
Paino	EN 430	3,6 kg / m <sup>2</sup>
Tuolinpyöränkestävyys	EN 425	Hyväksytty, DIN 12529
Lattialämmitys		Soveltuu, max. 27° C
Pintakäsittely		PUR-vahvennus
Laattojen reunat		Viistereunainen
Emissioluokitus	M1 CDPH osa 01350 DIBt / AgBB AFSSET	Täyttää vaatimukset Hyväksytty Hyväksytty Hyväksytty