

Amtico Form design-lattia - tekniset tiedot

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tuotekuvaus | Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu ftalaattivapaa kerroksellinen vinyylilaatta. Laadukkaasta Amtico Form -mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja. Tuotteessa yhdistyy kaunis, luonnollinen ulkonäkö ja erinomainen kestävyys - Amtico Form on hyvä valinta kaikkiin tiloihin. Natural Wood Grain Emboss -laadussa laatan kuosi ja struktuuri on synkronoitu. Artisan Emboss -laadussa on voimakas pintastruktuuri. Amtico Form on himmeäpintainen. | | |
| Käyttöalueet | Ravintolat, hotellit, myymälät, tavaratalot, toimistot ym. julkiset tilat, joissa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico Form soveltuu erinomaisesti myös asuntojen lattiapäällysteeksi. | | |
| Tuotelinjan nimi: | | Form: Natural Wood Grain Emboss | Form: Artisan Emboss & Contemporary Ceramic |
| CE / DOP | EN 14041 | CPR/AI/013 | CPR/AI/013 |
| Käyttöluokka | EN 685 / EN ISO 10874 | 23 & 34 & 43 | 23 & 34 & 43 |
| Valmistusstandardi | EN 649 / EN ISO 10582 | Täyttää vaatimukset | Täyttää vaatimukset |
| Kokonaispaksuus | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,5 mm | 2,5 mm |
| Kulutuskerroksen paksuus | EN 429 / EN ISO 24340 | 0,70 mm | 0,70 mm |
| Paino | EN 430 / EN ISO 23997 | 3277 g / m ² | 3472 g / m ² |
| Kulutuskestävyys | EN 649 / EN ISO 10582 | Luokka T, Tyyppi 1 | Luokka T, Tyyppi 1 |
| Jännöspainuma | EN 433 / EN ISO 24343-1 | ≤ 0,1 mm | ≤ 0,1 mm |
| Mittapysyvyys | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 0,25 % | ≤ 0,25 % |
| Mittapysyvyys/käpristyminen | EN 434 / EN ISO 23999 | ≤ 2 mm | ≤ 2 mm |
| Joustavuus | EN 435 / EN ISO 23444 metodi A | Täyttää vaatimukset | Täyttää vaatimukset |
| Liukuesteluokka | DIN 51130 EN 13893 | R10 Luokka DS | R10 Luokka DS |
| Kemikaalinkestävyys | EN 423 / EN ISO 26987 | Erittäin hyvä | Erittäin hyvä |
| Valonkestävyys | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Paloluokka | EN 13501-01 | Luokka Bfl s1 | Luokka Bfl s1 |
| Tuolinpyörän kestävyys | EN 425 / EN ISO 4918 | Täyttää vaatimukset | Täyttää vaatimukset |
| Askeläänenvaimennus | EN ISO 717-2 | 3 dB | 3 dB |
| Soveltuvuus lattialämmityksen kanssa | EN 12664 | 0,016 m ² K/W Soveltuu max. 27°C | 0,016 m ² K/W Soveltuu max. 27°C |
| Staattisen sähkövarauksen purkautuminen | EN 1815 | ≤ 2 kV | ≤ 2 kV |
| Emissioluokitus | AgBB, Belgia Ranskan VOC-määräykset M1 Indoor Air Comfort Gold | Täyttää vaatimukset A+ Täyttää vaatimukset Täyttää vaatimukset | Täyttää vaatimukset A+ Täyttää vaatimukset Täyttää vaatimukset |
| Ympäristöystävällisyys | BRE Green Guide | A/A+ luokka (yleinen määrittäminen) | A/A+ luokka (yleinen määrittäminen) |
| Ftalaattivapaa | Tuotteen valmistuksessa käytetään ftalaattivapaata pehmitinainetta (pl. kierrätysraaka-aine) | Kyllä | Kyllä |
| Pintakäsittely | | PUR-vahvennus | PUR-vahvennus |
| Laattojen reunat | | Viistereunainen | Viistereunainen |