

**MAALITYYPPI**

Vesiohenteinen, akrylaattia sisältävä dispersiomaali kuiviin sisätiloihin. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 312 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 31). Kiiltoryhmä 5, himmeä.

KÄYTTÖ

Maali soveltuu uusien ja ennen maalattujen betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, ja rakennuslevypintaisten sisäkattojen ja -seinien maalaukseen.

TEKNISET TIEDOT**Kuiva-ainepitoisuus**

N. 38 tilavuus-%

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.

Käytännön riittoisuus

Ennen maalattu pinta	7 - 10 m ² /l
Tasoite ja puukuitulevy	5 - 8 m ² /l
Betoni- ja rappauspinta	4 - 7 m ² /l

Tiheys

n. 1,3 g/ml

Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- pölykuiva	½ tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	2 tunnin kuluttua

Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.

Kiilto

Himmeä

Värisävyt

Perusmaali 1, joka voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.

Pesun- ja kulutuksenkesto

Maalipinnan mekaanisen kulutuksen kesto on kohtalainen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2.

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään EURODECOR MAALARINLIUOTIN pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla TEKNOSPRO BREPLASTA -sarjan tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Pinnat pohjamaalataan kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla tai maalataan suoraan VÄRI-KALLEN SISÄMAALILLA.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maali levitetään 1-2 kertaa.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Varastointi

Ei saa jäättyä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknoksen laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1705_Tuoteseloste.pdf