

VÄRI-KALLEN SISÄMAALI

TYYPPI	Himmeä sisämaali. Maalaustarvikeryhmä 31 (RT-luokitus).
KÄYTTÖKOHTEET	Kuivien sisätilojen katto- ja seinäpinnat.
SOVELTUVUUS	Betoni-, rappaus-, tasoite-, kipsilevy- lastulevy ja puukuitulevypinnoille. Myös aikaisemmin maalattujen pintojen uudelleenmaalaukseen.
TEKNISET TIEDOT	
Perusmaalit	A
Värit	A-perusmaalista värikartan mukaan sävytettävät värit
Kiiltoryhmä	5 (RT-luokitus), himmeä.
Riittoisuus	Imemättömille pinnoille 9-12 m ² /l. Imeville pinnoille 6-9 m ² /l.
Pakkaukset	9 l.
Ohenne	Vesi.
Työtapa	Telaus, sively tai ruiskutus Korkeapaineruiskutus -suutin 0,017" - 0,021" -ohennemäärä 0-10 til.- %.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %	Pölykuivan. 30 minuuttia. Päällemaalauskuiva 2 tuntia.
Pesunkestävyys	Kestää yli 2000 harjausta, SFS 3755.
Lämmönkestävyys	85 °C, ISO 4211-3.
Kiinteäainetilavuus	n. 34 %.
Tiheys	1,3 kg/l, ISO 2811.
Varastointi	Suojattava pakkaselta.

Käännä

VÄRI-KALLEN SISÄMAALI

KÄYTTÖOHJEET

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely

Maalaamaton pinta:

Pinnat puhdistetaan liasta ja pölystä. Pinnat tasoitetaan tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja kuivunut pinta hiotaan. Hiontapöly poistetaan. Pohjamaalaa tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla.

Ennen maalattu pinta:

Ennen maalattut pinnat pestään maalipesuaineella ja huuhdotaan vedellä. Kovat ja kiiltävät maalipinnat hiotaan himmeäksi ja poistetaan hiontapöly. Halkeamat ja kolot tasoitetaan kohteeseen soveltuvalla tasoitteella ja kuivunut pinta hiotaan. Hiontapöly poistetaan. Pohjamaalaa tarvittaessa kohteeseen soveltuvalla pohjamaalilla.

Maalaus

Ensimaalaus:

Sekoita Väri-Kallen Sisämaali hyvin ennen käyttöä. Levitä telalla, siveltimellä tai ruiskulla 1-2 kertaa.

Huoltomaalaus:

Väri-Kallen Sisämaalilla maalattut pinnat voit huoltomaalata samantyyppisellä vesiohenteisella maalilla. Katso esikäsittely.

Työvälineiden puhdistus

Poista ylimääräinen maali työvälineistä ja pese vedellä.

Hoito-ohjeet

Tarvittaessa aikaisintaan n.1 kk:n kuluttua maalauksesta. Pinnat voidaan puhdistaa kuivalla harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat puhdistetaan neutraaliin (pH 6 - 8) pesuaineliuokseen kostutetulla nihkeällä siivousvälineellä. Pinta ei saa jäädä märäksi puhdistuksen jälkeen.

Maalauksen jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Jos pintoja joudutaan puhdistamaan tätä aiemmin, pinta puhdistetaan kevyesti kuivalla tai nihkeällä puhdistusliinalla tai mopilla.

KAYTTÖTURVALLISUUS

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO

Vie tyhjt, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.

KULJETUS

VAK/ADR: ei luokiteltu