

## VÄRI-KALLEN PERINTEINEN PUNAMAALI

### MAALITYYPPI

Pellavaöljypohjainen, vesiohenteinen punamaali. Väripigmentteinä on säänkestäviä rautaoksiedeja.  
MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 464 (MaalausRYL 2001 maalaustarvikeryhmä 35.3). Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

### KÄYTTÖ

Maalaamattomien sahalautapintojen ja karkeiden hirsipintojen sekä aiemmin punamultamaalilla maalattujen pintojen ulkomaalaukseen. Ei sovellu höylättyjen tai muilla maalityypeillä maalattujen pintojen käsittelyyn. Säänkestävä ja edullinen maali talousrakennusten kuten aittojen, navettojen, vajojen ja latojen maalaukseen.

### TEKNISET TIEDOT

#### Kuiva-ainepitoisuus

N. 20 tilavuus-%

#### Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)

EU VOC raja-arvo (kat A/d): 130 g/l 2010. Tuotteen VOC: max. 130 g/l.

#### Käytännön riittoisuus

Sahalautapinnat ja karkeat hirsipinnat 4 - 6 m<sup>2</sup>/l

#### Tiheys

n. 1,2 g/ml

#### Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH

- kosketuskuiva

4 tunnin kuluttua

- pölykuiva

1 vuorokauden kuluttua

#### Ohenne, välineiden pesu

Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen lämpimällä vedellä ja pesuaineella.

#### Kiilto

Täyshimmeä

#### Värisävyt

Punainen

#### Säänkestävyys

Hyvä. Maali muodostaa hengittävän pinnan, joka ei hilseile eikä halkeile vaan kuluu vähitellen vuosien myötä.

### VAROITUSMERKINTÄ

HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa, tai jäte on poltettava. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa. (Ks. käyttöturvallisuustiedotteen kohta 7.1.)

Käännä

---

**KÄYTTÖOHJEET****Pinnan esikäsittele**

Maalaamaton sahalauta ja karkea hirsipinta: Harjaa pois irtoava pöly ja lika sekä irtoavat puukuidut. Pohjamaalaa metalliosat ruosteenestomaalilla.

Aikaisemmin punamullalla maalattu pinta: Poista pinnasta irtoava maali teräsharjalla.

**Maalaus**

Varaa yhtenäistä pintaa varten tarvittava määrä maalia samaan astiaan. Sekoita maali hyvin ja tarkista sävy.

Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Ohenna tarvittaessa vedellä.

Levitä maali harjalla tai siveltimellä 1 - 2 kertaa.

Upota työn keskeytyessä työvälineet veteen ja pese ne työn päätyttyä heti, ettei maali ehdi kuivua.

**Maalausolosuhteet**

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

**Varastointi**

Ei saa jäätyä.

---

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaanamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme [www.teknos.com](http://www.teknos.com) löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.

---