

# Amtico Form

## Tekniset tiedot

|              |   |
|--------------|---|
| Tuotekuvaus  | Polyuretaanivahvennettu M1-luokiteltu kerroksellinen vinyylilaatta viistereunoilla. Laadukkaassa Amtico Form-mallistosta löytyy paljon erilaisia kuoseja, pintoja ja laattakokoja. Koe luksusta Natural Wood Grain Emboss -laadussa, missä jokaisen laatan kuviointi ja rakenne on täydellisesti synkronoitu. Tai valitse Artisan Emboss -laatu, jossa voimakas pintastruktuuri nostaa sisustukseksi uudelle tasolle. |
| Käyttöalueet | Tuotteet soveltuvat ravintoloihin, hotelleihin, myymälöihin, tavarataloihin, toimistoihin ym. julkisiin tiloihin, jossa lattian tulee olla näyttävä ja helppohoitoinen. Amtico Form soveltuu äärimmäisen hyvin myös asuintilojen lattianpäällysteeksi.  |

| Nimi                                      | Standardi  | Symboli   | Testitulokset<br>Natural Wood Grain Emboss   | Testitulokset<br>Artisan Emboss Wood & Contemporary Ceramic   |
|---|--|---|--|---|
| CE/DOP                                    | EN 14041   |   | CPR/AI/013   | CPR/AI/013  |
| Käyttöluokka                              | EN ISO 10874   |   | 23, 34, 43   | 23, 34, 43  |
| Valmistusstandardi                        | EN ISO 10582   |   | Hyväksytty   | Hyväksytty  |
| Kokonaispaksuus                           | EN ISO 24346   |   | 2,5 mm   | 2,5 mm  |
| Kulutuserroksen paksuus                   | EN ISO 24340   |   | 0,7 mm   | 0,7 mm  |
| Paino                                     | EN ISO 23997   |   | 3,277 g/m <sup>2</sup>   | 3,450 g/m <sup>2</sup>  |
| Kulutuskestävyys                          | EN ISO 10582   |   | Luokka 1   | Luokka 1  |
| Jäännöspainuma                            | EN ISO 24343-1   |   | ≤ 0,1 mm   | ≤ 0,1 mm  |
| Mittapysyvyys                             | EN ISO 23999   |   | ≤ 0,25 %   | ≤ 0,25 %  |
| Mittapysyvyys / Käpristyminen             | EN ISO 23999   |   | ≤ 2 mm   | ≤ 2 mm  |
| Liukuestoluokka                           | EN 16165 Annex B<br>BS7976-2   |   | R10<br>≤ 36 (märkä)  | R10<br>≤ 36 (märkä)   |
| Kemikaalikestävyys                        | EN ISO 26987   |   | Erinomainen  | Erinomainen   |
| Valonkestävyys                            | EN ISO 105-B02   |   | ≥ 6  | ≥ 6   |
| Paloluokka                                | EN 13501-1   |   | B <sub>fl</sub> -s1  | B <sub>fl</sub> -s1   |
| Tuolinpyöränkestävyys                     | EN ISO 4918  |   | Hyväksytty   | Hyväksytty  |
| Askeläänenvaimennus                       | EN ISO 717-2   |   | 4 dB   | 4 dB  |
| Lämpöresistanssi                          | EN 12667   |   | 0,016 m <sup>2</sup> K/W<br>(soveltuu lattialämmityksen kanssa)  | 0,016 m <sup>2</sup> K/W<br>(soveltuu lattialämmityksen kanssa)   |
| Resistanssi                               | EN 1815  |   | ≤ 2 kV   | ≤ 2 kV  |
| Emissioluokitus                           | IAC Gold   |   | Sertifikaatti<br>IACG-352-01-12-2020   | Sertifikaatti<br>IACG-352-01-12-2020  |
| Emissioluokitus                           | Ranskan VOC-määräykset   |   | A+   | A+  |
| Emissioluokitus                           | M1   |   | Hyväksytty   | Hyväksytty  |
| UPEC luokitus                             | U <sub>4</sub> P <sub>3</sub> E <sub>1</sub> C <sub>2</sub><br>U <sub>4</sub> P <sub>2</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub> |   | N/A  | Sertifikaatti 326-003.1   |
| Ympäristöystävällisyys                    | BRE Green Guide  |   | A/A+ luokka (yhteinen määrittäminen)   | A/A+ luokka (yhteinen määrittäminen)  |
| Flataattivapaa                            |  |   | Kyllä - Amtico Form tuotteet ovat valmistettu flataattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine) | Kyllä - Amtico Form tuotteet ovat valmistettu flataattivapaista ja biopohjaisista pehmitteistä. (pl. kierrätys raaka-aine)                |
| Pintakäsittely                            |  |   | Uretaani -päällyste  | Quantum Guard<br>Uretaani -päällyste  |
| Antimikrobinen käsittely (Anti-bacterial) | ISO 22196:2011   | Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster:in <sup>®</sup> antimikroobista lisäainetta - Testattu MRSA ja E. Coli bakteereja vastaan.                          |  | > 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen)  |
| Antimikrobinen käsittely (Anti-viral)     | ISO 21702:2019   | Amtico Signature valmistetaan sisältäen Addmaster:in <sup>®</sup> antimikroobista lisäainetta - Testattu SARS-CoV-2 virusta vastaan. (virus, joka aiheuttaa Covid-19) |  | > 85,5 % vaikutus 24h jälkeen. (verrattuna ei-käsiteltyyn tuotteeseen)<br>> 99,9 % vaikutus 24h jälkeen. (ensimmäisen rokotuksen jälkeen) |
| Jos tehty Bio-Attriboidusta versiosta     | ISCC Plus  |   |  | ISCC-PLUS-Cert-DE100-12801122   |

RTV-Yhtymä Oy, kohdeosasto

[www.rtv.fi](http://www.rtv.fi)

[info@rtv.fi](mailto:info@rtv.fi)

P. 019 7421

