



## FT 4361

Ominaisuudet		
<b>PAKSUUS</b>	<b>mm</b>	<b>mikronia</b>
Pintakerros	0,125	125
Tartuntapinta	0,11	110
Kokonaispaksuus	0,235	235
<b>VETOLUJUUS</b>		
2 mil PET; 180°; 30,48 cm/min		
	<b>N/Metri</b>	
	72 h	
Ruostumaton teräs	1100	
ABS-muovi	1000	
Polypropeeni	800	
2 mil PET; 90°; 50,80 cm/min; 6,5 cm <sup>2</sup>		
	<b>N/Metri</b>	
Ruostumaton teräs	1400	
<b>STAATTINEN REPEÄMÄ</b>	<b>Minuuttia</b>	
6,5 cm <sup>2</sup> ; 2500g	> 10 000	
<b>LÄMPÖTILAT</b>		
Min. asennuslämpötila	10°C	
Max. Jatkuvan käytön lämpötila	130°C	
Max. Jaksoittaisen käytön lämpötila	165°C	

RTV-Yhtymä Oy, Puh. (019) 7421, kohdelattiat@rtv.fi

