














VOCE DI CAPITOLATO LINEA

GRANITOGRES

CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE:

Piastrelle in gres porcellanato antiusura e antimacchia, ingelive, in prima scelta, pressate, **non smaltate e con effetti cromatici ottenuti solo con colorazione in massa**, pienamente vetrificate come da norme UNI EN 14411-G ISO 13006 - Gruppo B1 a UGL - con assorbimento d'acqua $\leq 0,1\%$, ottenute da miscele selezionate di argille, quarzi e feldspati cotte a temperatura di 1250 °C tipo **GRANITOGRES di Casalgrande Padana**, con superficie ..., formato ..., spessore ..., colore ..., serie ..., scelte dalla direzione lavori, per i seguenti locali: ...

CARATTERISTICHE TECNICHE:

|    | | NORMA | RISULTATI DI PROVA | NORMA ASTM | RISULTATI DI PROVA |
|--|--|-------------------------------|---|--|--|
|  | Classificazione prodotto | UNI EN 14411 - G ISO 13006 | Gruppo B1 UGL Completamente Greificato | | |
|  | Caratteristiche dimensionali e d'aspetto | UNI EN ISO 10545-2 | Tolleranze minime | | |
|  | Assorbimento di acqua | UNI EN ISO 10545-3 | $\leq 0,10\%$ | ASTM C-373 | $< 0,1\%$ Test su Arizona Naturale |
|  | Resistenza alla flessione | UNI EN ISO 10545-4 | N/mm ² 50-60 | ASTM C-648 Breaking strength | 425 lbs Granito 1 625 lbs Marte |
|  | Resistenza al gelo | Qualsiasi norma | Garantita | ASTM C-1026 No sample must show alteration to surface | Resistente |
|  | Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) | UNI EN ISO 10545-13 | UA | ASTM C-650 No sample must show alteration to surface | Nessuna alterazione |
|  | Resistenza Usura e abrasione | | Illimitata | ASTM C-501 | 311 Test su Arizona Naturale |
|  | Dilatazione termica lineare | UNI EN ISO 10545-8 | 6×10^{-6} | | |
|  | Resistenza alla scivolosità (Superficie naturale) | DIN 51130 | Vedere singole serie | ASTM C-1028 | $\geq 0,6$ Granito 1 Naturale $\geq 0,7$ Marte Nat e Bocciardato |
|  | Resistenza dei colori alla luce | DIN 51094 | Nessuna variazione | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|--|
|  | <p>Resistenza alle macchie</p> | | <p>Garantita</p> | | |
|   | <p>Classement upec Surface naturelle Formats: de 10x20 à 30x30 cm.</p> | <p>CSTB</p> | <p>U₄P₄E₃P₂</p> | | |