











**NX.PROFLUID**

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| FORMATO/ <i>FORMAT</i>         | 60X60                         |
| ESPESOR/ <i>THICKNESS (mm)</i> | 9,5                           |
| PRODUCTO/ <i>PRODUCT</i>       | PORCELANICO/ PORCELAIN        |
| TIPO/ <i>KIND</i>              | NO ESMALTADO/ <i>UNGLAZED</i> |
| GRUPO/ <i>GROUP</i>            | Bla - UGL                     |

NORMA APLICABLE EN 14411 ANEXO G  
APPLICABLE STANDARD ISO 13006 ANNEX G

| ENSAYOS/ <i>TESTS</i>   |  | RESULTADOS/ <i>RESULTS</i>  |  |
|---|--|---|--|
|    | UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL<br><i>UNE-EN ISO 10545-2 DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY</i>   | DIMENSIONES<br><i>DIMENSIONS</i>  | CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i>           |
|    | UNE-EN ISO 10545-3 ABSORCIÓN DE AGUA<br><i>UNE-EN ISO 10545-3 WATER ABSORPTION</i>   | VALOR MEDIO (%)<br><i>AVERAGE VALUE (%)</i>   | ≤ 0,5 %  |
|    | UNE-EN ISO 10545-4 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>UNE-EN ISO 10545-4 MODULUS OF RUPTURE</i>  | FUERZA DE ROTURA<br><i>BREAKING STRENGTH (N)</i><br>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN<br><i>MODULUS OF RUPTURE (N/mm<sup>2</sup>)</i>  | 1600 - 2400 N<br>35 - 45 N/mm <sup>2</sup>                         |
|    | UNE-EN ISO 10545-6 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA<br><i>UNE-EN ISO 10545-6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION</i>   | ABRASIÓN PROFUNDA<br><i>DEEP ABRASION (mm<sup>3</sup>)</i>  | < 130 mm <sup>2</sup>  |
|    | UNE-EN ISO 10545-9 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO<br><i>UNE-EN ISO 10545-9 THERMAL RESISTANCE</i>   | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  | UNE-EN ISO 10545-12 RESISTENCIA A LA HELADA<br><i>UNE-EN ISO 10545-12 FROST RESISTANCE</i>   | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | RESISTE<br><i>RESISTS</i>  |
|  | UNE-EN ISO 10545-13 RESISTENCIA QUÍMICA<br><i>UNE-EN ISO 10545-13 CHEMICAL RESISTANCE</i>  | CLORURO AMÓNICO<br><i>AMMONIUM CHLORIDE 100 g/l</i><br>HIPOCLORITO SÓDICO<br><i>SODIUM HYPOCHLORITE 20 mg/l</i><br>ÁCIDO CLORHÍDRICO<br><i>HYDROCHLORIC ACID 3%</i><br>ÁCIDO CÍTRICO<br><i>CITRIC ACID 100 g/l</i><br>HIDRÓXIDO POTÁSICO<br><i>POTASSIUM HYDROXYDE 30 g/l</i> | A<br>A<br>CUMPLE CON LA NORMA<br><i>COMPLIES WITH THE STANDARD</i> |
|  | UNE-EN ISO 10545-14 RESISTENCIA A LAS MANCHAS<br><i>UNE-EN ISO 10545-14 STAIN RESISTANCE</i>   | ÓXIDO VERDE EN ACEITE LIGERO<br><i>GREEN AGENT IN LIGHT OIL</i><br>SOLUCIÓN ALCOHÓLICA DE YODO<br><i>IODINE SOLUTION IN ALCOHOL</i><br>ACEITE DE OLIVA<br><i>OLIVE OIL</i>  | 5<br>5<br>5  |
|  | DIN 51130 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO (RAMPA)<br><i>DIN 51130 CRITICAL ANGLE OF SLIP (INCLINED PLATFORM)</i>   | RESULTADO<br><i>RESULT</i>  | R10  |
|  | DIN 51097:1992 ÁNGULO CRÍTICO DE DESLIZAMIENTO. ZONAS HÚMEDAS DE ANDAR DESCALZO<br><i>DIN 51097:1992 CRITICAL ANGLE OF SLIP. WET-LOADED BAREFOOT AREAS</i> | CLASE<br><i>CLASS</i>   | B  |

OBSERVACIONES:

VºBº LABORATORIO:

